

ELIXIR



МАСЛО МОТОРНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ STELS ELIXIR

SAE 0W-20

СООТВЕТСТВУЕТ: | API SP, ILSAC GF-6A, GM Dexos1 Gen2

Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло всепогодного использования высокого класса.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

STELS ELIXIR 0W-20 – моторное масло премиум-класса, специально разработано для всепогодного использования в современных легковых автомобилях с бензиновыми и гибридными двигателями, в которых рекомендуется использовать моторные масла вязкостью 0W-20 класса ILSAC GF-6A. Технология снижения трения обеспечивает превосходную защиту от износа и максимально экономит топливо. Современный высокоэффективный пакет присадок предотвращает вероятность преждевременного воспламенения топлива при низких оборотах двигателя (LSPI).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Лучшая прокачиваемость масла
- Быстрый запуск двигателя
- Снижение вредных выбросов
- Экономия топлива
- Защита от износа
- Предотвращает образование отложений

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Благодаря высокой текучести и прокачиваемости масла обеспечивается быстрое поступление ко всем деталям двигателя, даже при низких температурах.

Минимизация трения создает оптимальную защиту от износа при любых нагрузках и запусках двигателя, сохраняя прочную масляную пленку.

Обеспечивает высокие показатели по экономии топлива.

Максимально очищенные базовые масла защищают двигатель от отложений и безопасны для выхлопных систем, оснащенных каталитическими нейтрализаторами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

В современных четырехтактных бензиновых и гибридных двигателях, в том числе оснащенных турбонаддувом.

Для двигателей с каталитическими нейтрализаторами.

В американских и азиатских автомобилях, где рекомендована вязкость SAE 0W-20, 5W-20 классификации ILSAC GF-5 и выше.

Показатели	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	8,69
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445 ГОСТ 33	46,08
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92 ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-44
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052 ГОСТ 3900	0,8434
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 ГОСТ 30050	8,0

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ХРАНЕНИЯ:**

5 лет со дня изготовления продукции
на заводе-изготовителе, в таре производителя.

STELS

ИП Манник И. А.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, к. 3
ИНН 5506107285
ОГРНИП 304550619800387
8 800 770 01 47
info@stels-oil.ru